

SEILO® PUR Polyurethanharzbeschichtung



Physikalische Daten

Physikalische Eigenschaften	SEILO® PUR
Dichte	2,15 kg/dm ³
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +120°C
Druckfestigkeit	60 N/mm ²
Biegezugfestigkeit	16 N/mm ²
Zugfestigkeit	7 N/mm ²
Haftung auf Betonoberflächen	> 2,5 N/mm ²
Brandklasse	B1

Weil Sie drauf stehen

Böden

SEITZ + KERLER GmbH & Co. KG · 97816 Lohr am Main
Telefon: 09352 / 87870 Internet: <http://www.seilo.de>
Fax: 09352 / 878711 E-mail: industriboeden@seilo.de

Spezialfußböden für Industrie, Handwerk und Handel von SEITZ+KERLER

