

Sanitile® WB Anstrichsystem



Verarbeitungsanleitung

Sanitile® WB bietet eine technisch einwandfreie und seit Jahrzehnten bewährte Alternative zu Keramikfliesen, Wand- und Deckenverkleidungen und normalen Anstrichmaterialien. **Sanitile® WB** ist ein 2-Komponenten-System auf wasserbasierenden Epoxyd- und Polyurethanharzen.

Untergrundvorbereitung und Anwendungsbedingungen:

Sanitile® WB kann auf Schal- oder Sichtbeton, Kalksandstein und Ziegelmauerwerk, verlängertem Zementputz, tragfähige Fliesen, wasserfeste Gipskartonwände und Metall gestrichen werden. Voraussetzung ist, dass der Untergrund sauber gereinigt, fettfrei und trocken (max. Restfeuchte 6%) ist. Zementschlämme, Schalöl oder nicht ausreichend haftende Altanstriche müssen entfernt werden. Beschädigte Flächen, Ausbrüche, Fugen und Unebenheiten können mit dem wasserfesten Spachtel **Sanitile® WB** ILT ausgeglichen werden. (Metall muss mit Rostschutzfarbe grundiert werden).

Sollte es sich um einen Untergrund handeln, der von Schimmel oder Pilzen befallen ist, muss dieser mit unserem Schimmelvorbereitungsmittel **Sanitile® WB** Nyhol Chemical behandelt werden (am besten mit Schwamm, Rolle oder Bürste). Sorgen Sie während und nach der Anwendung für ausreichende Belüftung.

Die Oberflächentemperatur der Untergründe sollten zwischen +8°C und +30°C, mindestens jedoch +5°C über dem Taupunkt liegen. Die Trockenzeiten verlängern sich bei Temperaturen unter +10°C.

Verarbeitung:

Sanitile® WB Base (Grundanstrich):

Der Grundanstrich besteht aus einem wasserbasierenden, geruchsarmen, 2-komponentigen Epoxydharz, bestehend aus Teil A = 4 ltr. und Teil B = 1 ltr.

Vor dem Mischen der beiden Komponenten müssen diese jeweils einzeln umgerührt werden um sie zu homogenisieren.

Gesamten Teil B in den Behälter A geben und mindestens 5 Minuten lang sorgfältig mischen, bis das Produkt glatt und eine homogene Mischung erzielt ist.

Vor Gebrauch ca. 5 Minuten ruhen lassen. Keine Teileinheiten mischen!

Eine Schicht mit einer Walze (flachem/mittlerem Flor) auftragen.

Sanitile® WB High Gloss (Deckanstrich)

Der Deckanstrich besteht aus einem wasserbasierenden 2-Komponenten System auf der Basis von modifizierten Polyurethanharzen.

Eine Einheit besteht aus Teil A = 4,305 ltr. und Teil B = 0,695 ltr.

Vor dem Mischen der beiden Komponenten müssen diese jeweils einzeln umgerührt werden um sie zu homogenisieren.

Gesamten Teil B in den Behälter A geben und mindestens 5 Minuten lang sorgfältig mischen, bis das Produkt glatt und eine homogene Mischung erzielt ist.

Vor Gebrauch ca. 5 Minuten ruhen lassen. Keine Teileinheiten mischen!

Sanitile® WB High Gloss in ein oder zwei Schichten mit dem Pinsel oder einer Walze (flachem/ mittlerem Flor) aufbringen.

Nach dem Vermischen muss **Sanitile® WB** innerhalb von 4 Stunden verarbeitet werden. Angemischte Restmengen können nicht weiter verwendet werden.

Verbrauch:

Sanitile® WB Base (Grundanstrich)

0,10 – 0,15 ltr./m², je nach Porosität des Untergrundes.

Sanitile® WB High-Gloss (Hochglanz-Deckanstrich)

0,10 - 0,20 ltr./m², der Auftrag erfolgt in 1 oder 2 Schichten

Zum Reinigen der Auftragswerkzeuge Wasser verwenden.

Lieferung:

Sanitile® WB ILT	- 1 Kanister 23 Ltr. Sanitile® WB -Liquid (Flüssigkeit) + 3 Sack á 40 kg Sanitile® WB -Composite (Pulver)
Sanitile® WB Base	- 5 Ltr.
Sanitile® WB High-Gloss	- 5 Ltr.
Sanitile® WB Nyhol-Chemical (Schimmelvorbereitungsmittel)	- 5 Ltr.- und 20 Ltr.-Gebinde

Mängelrügen:

Beanstandungen können nur vor Verwendung oder Vermischung der Waren und zwar innerhalb von 14 Tagen nach deren Erhalt geltend gemacht werden. Es besteht nur Anspruch auf Wandlung, nicht aber auf Minderung, Ersatzlieferung oder Schadensersatz.